

Clax Gold

Pulverförmige Stärke aus natürlichen Rohstoffen

Produktbeschreibung

Clax Gold ist eine hochwertige Reisstärke, welche trocken oder als Stammlösung zudosiert werden kann. Die Stärke kann auf Baumwolle und Polyester-Mischgewebe verwendet werden.

Eigenschaften

Clax Gold ist eine hochwertige Reisstärke, die auf natürlichen Rohstoffen basiert. Die Partikel der Stärke sind sehr fein, weshalb sie gut in das Gewebe und die Fasern eindringen können.


Reisstärke enthält einen hohen Anteil an Amylopectin und besitzt somit eine hohe Bindekraft und bildet gute Filme. Diese Form der Stärke ist auch zur Herstellung stabiler Stammlösungen geeignet.

Der Reisstärke-Film auf den Fasern wirkt als Schutzhülle und verzögert dadurch die Wiederanschmutzung. Auf diese Art bewirkt die Stärke auch das einfachere Ablösen des Schmutzes, sobald sie beim nächsten Waschgang wieder aufgelöst wird. Bitte beachten Sie, dass zur Erzielung eines guten Stärkeresultates das Gewebe eine genügend hohe Restfeuchtigkeit aufweisen muss und die richtige Temperatur und Druck ausgeübt werden. **Clax Gold** ist zum Stärken von Bett- und Tischwäsche aus Baumwolle und Polyester-Mischgewebe geeignet.

Vorteile

- Ausgezeichnete Stärkeresultate auf Baumwolle und Polyester (VISA)
- Schützt die Wäsche, erleichtert die Schmutzentfernung

7AP1



Clax Gold

Anwendungshinweise

Die Dosierung ist abhängig von der Wäscheart und vom gewünschten Stärkeeffect. Die Dosierung erfolgt im letzten Spülbad.

Empfohlene Richtdosierung:

Baumwolle (z.B. Bettwäsche und Hemden):	5 - 7 g/kg Trockenwäsche
Tischwäsche, Baumwolle und Mischgewebe (PES/CO):	5 - 9 g/kg Trockenwäsche
Polyester (100 %; VISA):	12 - 15 g/kg Trockenwäsche

Achtung:

- Für eine rationelle Stärkebehandlung sollte das Flottenverhältnis möglichst gering sein (Badabsenkung im letzten Spülbad auf z.B. 1:3,5).
- Beim Stärken sollte der pH-Wert der Lösung ca. 5.5 betragen.
- Das Risiko eines Bakterienwachstums ist gross, wenn Stärke über Nacht oder schlimmer über ein Wochenende in der letzten Kammer einer Takt-Waschanlage zurückbleibt. Es sollte deshalb darauf geachtet werden, dass Wäsche, die gestärkt werden muss, nicht als letzte Charge eines Tages gewaschen wird. Um das Risiko möglichst tief zu halten, sollte Wäsche, die gestärkt werden muss, nicht in demselben Tunnel gewaschen werden, der für Spitalwäsche gebraucht wird. In Fällen, wo dies nicht vermieden werden kann, muss das Bakterienwachstum durch Zugabe von Clax Neutrax verhindert werden.

Technische Daten

Aussehen	weisses Pulver
pH-Wert [1%ige-Lösung]	6.8
Schüttgewicht [g/l]	425

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde.
Vor Frost und Hitze schützen.

Zulassungen

Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.
Giftklasse: frei, BAG T Nr. 617300

JohnsonDiversey
CH-9542 Münchwilen
Tel. 071 / 969 27 27
Fax. 071 / 969 22 53
www.johnsondiversev.ch